

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

EXTRAPAINТ

Описание

Супермоющаяся, акриловая краска для интерьеров. Благодаря своей отличной укрывистости краска позволяет покрыть также уже окрашенные яркими и темными цветами стены.

Продукт владеет отличной устойчивостью к мытью (класс 2), легко очищается и подходит для всех зон с высокой проходимостью. Его низкий расход обеспечивает отличное соотношение качества/цены/эффективности.

Extrapaint имеет высокую паропроницаемость и гарантирует комфорт внутри домашних помещений.

Он позволяет получить покрытие с гладким/матовым эффектом, придающее стенам элегантный и изысканный вид, сочетая при этом отличные технические свойства с качественной эстетической отделкой, которая сохраняется со временем.

Продукт сертифицированный в классе эмиссии **"A+"** (Указ Французской Официальной Газеты от 19 апреля 2011).



Сфера применения

Универсальный, для всех внутренних поверхностей.

Подготовка подложек

Очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Для сыпучих или сильно абсорбирующих поверхностей рекомендуется нанести акриловый фиксаж CRILUX или NEOFIX by OIKOS. Для того, чтобы повысить покрываемость, использовать грунт IL PIGMENTATO by OIKOS. На стены в хорошем состоянии или на гипсокартон может наноситься без грунтовки. Выждать по крайней мере 6 часов перед нанесением конечного продукта.

SCHEDA TECNICA ex/04

Способ нанесения

Нанести два слоя EXTRAPAINТ, разбавленного на 50% питьевой водой.

Внимание: на уже окрашенные стены ярких цветов рекомендуется нанести IL PIGMENTATO в том же цвете и разбавить продукт на 25% питьевой водой для улучшения укрывистости.

Технические характеристики: нанесение

Разведение	50 % питьевой водой, в соответствии с поверхностью 25% питьевой водой для ярких цветов
Расход	<u>Новые стены, известковые растворы:</u> 8 -10 кв.м./л в 2 слоя <u>Новые стены, гипсовые смеси:</u> 10 -12 кв.м./л в 2 слоя <u>На уже окрашенные стены ярких цветов:</u> 9-11 кв.м./л в 2 слоя <u>На уже окрашенные стены светлых или пастельных цветов:</u> 14-16 кв.м./л в 2 слоя Если наноситься на стены ярких цветов расход может увеличиться.
Инструменты для нанесения	Кисть, валик, краскопульт (сопло 1.7 мм)
Грунт	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS
Температура нанесения	+5°C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 - 1,30 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	4 дня (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразование.
Удельный вес	1.46 кг/л +/- 3% (белый)
pH	8 - 9

SCHEDA TECNICA ex/04

Вязкость	22,000 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C).
Температура хранения	+2°C - +36°C. Боится мороза
Паропроницаемость Sd:	Высокая Sd=0,003m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Устойчивость к мытью	Класс 2 мытья (UNI EN ISO 11998:2006)
Реакция на огонь	Еврокласс B-s1,d0 (EN 13501-1:2019)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ a; VOC: 18 г/л (максимум); Ограничение категории от 1.1.2010: 30 г/л
Класс эмиссии	A+ (Указ Французской Официальной Газеты от 19 апреля 2011).
Цвета	Белый + цвета из колеровочной карты
Фасовка	1 - 4 – 14 л

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Для осыпающихся или сильно абсорбирующих поверхностей рекомендуется нанести изолирующий грунт на основе акриловых смол типа CRILUX или NEOFIX by OIKOS. Для того, чтобы повысить укрывистость, использовать грунт IL PIGMENTATO by OIKOS. Выждать 6 часов перед нанесением акриловой краски типа EXTRAPAINТ by OIKOS, с высокой паропроницаемостью (UNI EN ISO 7783-2:2001), в классе мытья 2 (UNI EN ISO 11998:2006) и в классе эмиссии A+. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв. м., включая материал и работу, строительные леса не включены.

Заметки

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.